

# Topolit® Bitumenfix S

## Reaktivasphalt

Topolit® Bitumenfix S besteht aus Straßenbau-splitten, speziellen Sanden sowie Additiven und einem besonderen Bindemittel. Die Aushärtung erfolgt durch Zugabe von Wasser nach dem Einbau.

### Anwendung

Topolit® Bitumenfix S wird eingesetzt für alle schnellen und dauerhaften Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten im Fahrbahnbereich (Asphalt oder Beton).

### Zum Beispiel:

- Anschluss Kanaldeckel/Fahrbahn
- kleine und große Schlaglöcher
- Einschnitte in der Fahrbahn z.B. für Hausanschlüsse

### Eigenschaften

- gebrauchsfertig im Eimer, einkomponentig
- erfolgt kein Voranstrich mit handelsüblichen Haftklebern, sollte der Untergrund lediglich vorgereinigt werden. Dabei ist eine Pfützenbildung zu vermeiden.
- sofort nach dem Einbau belastbar
- einfach zu verarbeiten
- lt. ges. Kennzeichnungspflicht: lösungsmittelfrei
- reaktiv aushärtend

### Topolit® Bitumenfix S

Die Materialtemperatur sollte zwischen +10° C und +20° C liegen.

Topolit® Bitumenfix S wird in der Korngröße 0-4 mm für Einbauhöhen von 1 cm bis 5 cm angeboten (oranger Deckel). Weitere Korngrößen auf Anfrage.

### Verarbeitung

#### 1. Vorbereitung

Für eine dauerhafte Instandsetzung ist eine ausreichende Strukturfestigkeit des Untergrundes unerlässlich. Schmutz, stehendes Wasser und lose Bestandteile sind zu entfernen.

#### 2. Einbauen

Topolit® Bitumenfix S kann ohne Anmischen direkt aus dem Eimer in die Ausbruchstelle gefüllt werden. Verfüllte Fläche satt mit Wasser benetzen (ca. 5%). Die Ausbruchstellen sind etwas über Fertigniveau aufzufüllen und mit Schaufel oder Stampfer zu verdichten. Auf guten Kantenabschluss achten. Bei größeren Flächen empfiehlt sich eine maschinelle Verdichtung. Nachmals mit Wasser benetzen und mit Sand abstreuen.

Topolit® Bitumenfix S ist sofort nach dem Einbau ohne Punkt- und Drehbelastung belastbar. Je höher die Verdichtung ist, auch durch Befahren, desto schneller härtet das Material aus. Je nach Umgebungsremperatur erfolgt eine stetige Festigkeitszunahme bis hin zur völligen Aushärtung nach ca. 24 Stunden.

Topolit® Bitumenfix S ist in ausgehärtetem Zustand einem Walzasphalt vergleichbar und besitzt ausgezeichnete Standfestigkeit und die bewährten, elastischen Eigenschaften von Topolit® Bitumenfix.

Topolit® Bitumenfix S ist kein Gefahrgut nach GGVS. Ausgebaut und ausgehärtet ist der Schutt voll recyclefähig.

**Achtung, Topolit® Bitumenfix S** klebt sehr stark und ist schwer zu entfernen. Benutzen Sie Arbeitshandschuhe.

### Verbrauch

24 kg je m<sup>2</sup> bei 10 mm Schichtdicke

### Lieferform

25 kg Kunststoffeimer mit

24 x 25 kg = 600 kg je Euro-Tauschpalette

### Lagerfähigkeit

In ungeöffneten Gebinden ca. 4 Monate bei kühler und trockener Lagerung.



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten beziehen sich auf Verarbeitungstemperaturen von +20°C. Tiefere Temperaturen verzögern, höhere beschleunigen den Festigkeitsanstieg. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.