

Planol® VZ

Planol® Verzögerer VZ ist eine flüssige Aufsprüh-Nachbehandlung, auf Basis von Ligninsulfonat, die auf die frisch vermörtelte Pflasteroberfläche gleichmäßig aufgespritzt wird.

Verarbeitung

Planol® Verzögerer VZ ist direkt gebrauchsfertig und wird mit handelsüblichen Bauspritzen (mind. 5 bar) gleichmäßig auf die vermörtelte Pflasteroberfläche aufgespritzt. Dabei muss die Fläche lückenlos besprüht werden und die besprühte Fläche darf nicht mehr mit Mörtel nachgearbeitet werden. Der frische Sprühfilm ist am Glanz-Effekt zu erkennen. Im Grenzbereich darf überlappend besprüht werden.

Die besprühte Fläche kann sowohl am gleichen Tag (nur verzögert) gereinigt werden, oder bei größeren Flächen empfiehlt es sich die besprühte Fläche mit einfacher, dünner Folie abzudecken.

Die Folie sollte anschließend nicht mehr begangen werden und gegen Wind gesichert werden. So kann die geschützte Pflasterfläche bis zum nächsten Tag verleben und gereinigt werden.

Reinigung

Nach 18 bis 24 Stunden ist die Folie zu entfernen und mittels Fingerdruckprobe die Erhärtung des Fugenmörtels zu prüfen. Die Fuge soll hart sein und der Mörtelüberzug auf den Steinen lehm trocken sein. Die gesamte Fläche vornässen und für 10 Minuten einweichen lassen. Anschließend den anhaftenden Mörtel von der Steinoberfläche mit geeignetem Wasserstrahl abspülen. Für größere Flächen und ein schnelles Reinigen eignen sich Hochdruckreiniger sehr gut.

Achtung

Hochdruckreiniger mit Breitstrahldüse immer flach und diagonal zum Fugenverlauf halten, damit die Fuge selbst nicht ausgespült wird. Die Reinigung sollte möglichst von der zuerst eingebauten Fläche her erfolgen. Gebäudeteile, Fenster und Türen vor Spritzwasser schützen.

Die Steine, bzw. Platten müssen vollständig von allen Mörtelresten gereinigt werden, nur so sind verbleibende Grauschleicher zu vermeiden.

Verarbeitungstemperatur: +5° bis 30°C

Dichte: 1,16 gr./cm³

ph Wert: ca. 5

Chloridgehalt: < 0,10%

Alkaligehalt: < 0,5%

Verbrauch: ca. 250 gr./m²

Lagerung

Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

Lieferform

30 kg Kanister



P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG | Tel.: 02131 5669-0 | Fax: 02131 5669-22 | info@eurogrout.de | www.eurogrout.de

Die Angaben des Prospektes, die anwendungstechnische Beratung und sonstige Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Forschungsarbeiten und Erfahrungen. Alle technischen Daten wurden bei 20°C ermittelt. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Datenblätter ungültig.